Paraband W Exterior

DESCRIPTION

La bande est composée d'une combinaison de fibres de viscose et d'une membrane de fonctionnement ouverte à la diffusion de vapeur. Le ruban de fixation adhésif permet de cacher entièrement et très facilement la membrane qui peut être recouverte de crépi ou de peinture.

CARACTERISTIQUES

- Convient à la rénovation et aux constructions neuves
- Forte adhérence du ruban de fixation sur tous les genres de cadres de fenêtres
- Peut être recouverte de crépi ou de peinture
- Extensible

APPLICATION

La membrane **Paraband W Exterior** pour les joints de fenêtres extérieurs ouverts à la diffusion de vapeur.

MODE D'EMPLOI

Les d'adhésion doivent être propres, sèches, stables, exempts de poussière et d'agents de séparation. Dérouler la membrane Paraband W Exterior et coupez-la en laissant assez de centimètres supplémentaires. Retirez le papier protecteur et appuyez avec précaution le ruban adhésif sur le dormant. Procédez de la même manière avec tous les côtés de la fenêtre. Former une boucle à chaque coin.
Monter le dormant comme d'habitude. La cavité entre la fenêtre et la maçonnerie peut ainsi être remplie de de la mousse Parafoam Flexible. Plier la membrane à 90° et la poser si possible en formant une petite boucle.
Pour le collage sur le support de la maçonnerie, nous recommandons la colle Parabond Construction. Veillez à ce que la surface en fibres de viscose en contact avec le crépi soit suffisamment grande.

EMBALLAGE

Bande en rouleaux :

Largeur du rouleau	Nombre par carton
100 mm	4 rl x 30 m
150 mm	2 rl x 30 m
200 mm	2 rl x 30 m
250 mm	1 rl x 30 m
300 mm	1 rl x 30 m

NETTOYAGE

Nettoyez la peau à l'eau et au savon. Vous pouvez enlever les restes de colle avec notre Parasilico Cleaner. Veuillez respecter les consignes de sécurité.

ELIMINATION DES DECHETS

Les restes de bandes peuvent être mis aux déchets résiduels. Veuillez tenir compte des règlements locaux.

SECURITE

En raison des caractéristiques indiquées ci-dessus et des résultats expérimentaux, ce produit n'est pas classé matériau dangereux selon le règlement sur les produits dangereux et les directives CE. Nous recommandons cependant de respecter les mêmes règles de soin et d'hygiène que pour les manipulations de produits chimiques. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

REMARQUES PARTICULIERES

Veuillez respecter nos instructions de montage.

Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des testes préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation. Vous trouverez la toute dernière version de cette fiche technique sous www.dl-chem.com

Paraband W Exterior

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition fibres/membrane	PES-PP-PES
Poids, DIN 53854	123 g/m²
Epaisseur, DIN 53 855	0,43 mm
Force de rupture, DIN 53857	
- En longueur :	301 N/5cm
- En travers :	34 N/5 cm
Extension, DIN 53857	
- en longueur	18%
- en travers	132%
Déformation totale permise :	5%, sur la largeur de bande non collée («évent. Prévoir une réserve pour une boucle et les mouvements pendant le montage.
Résistance à la pluie battante EN 1027	> 600 Pa
Densité du courant de diffusion de vapeur d'eau, DIN 53122	930 g/ m² x d
Valeur sd :	Ca. 0,05 m
Etanchéité à l'air, EN 1026	An Ò0,1
Etanchéité à l'eau, EN 20811 :	> 2000 mm
Réaction au feu, DIN 4102	B2 (P-NDS04-368, MPA Hanovre)
Possibilité de recouvrir de crépi :	Accordée
Température de traitement :	-40°C jusqu'au +80°C
Température de mise en oeuvre	+5°C jusqu'au +40°C
Stockage :	12 mois dans son emballage hermétique et d'origine, dans un local sec et frais entre +5°C et +25°C
Résistance aux intempéries / UV	3 mois

Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des testes préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation. Vous trouverez la toute dernière version de cette fiche technique sous www.dl-chem.com